

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:	Haftgrund zur Verbindung von Acryl- oder PVC-Kunststoffen mit Silikonmaterialien	
Hersteller:	Dreve Otoplastik GmbH Max-Planck-Straße 31 59423 Unna / Germany	
Chemische Bezeichnung:	Acrylat - Silicon - Copolymerisat als Lösung in Phenylmethan	
Physikalische Eigenschaften:		
Farbe:	farblos	
Form:	flüssig	
Dichte:	0,95 g/cm ³	bei 25 °C
Feststoffgehalt:	ca. 38 %	
Flammpunkt:	+ 8 °C	(nach DIN 51755)
Zündtemperatur:	> 500 °C	(nach DIN 51794)
Ablüftezeit:	ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur	

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 82909

otoplastik@dreve.de

www.dreve.com