Lack B

Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 82909
info@dreve.de
www.dreve.com

Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Silikonlack zur Beschichtung von Otoplastiken und Ohrabformungen

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polydimethylsiloxan
2	Füllstoffe
3	Hilfsstoffe
4	Acetoxysilanvernetzer in Toluol
5	Katalysator

Kennzeichen: Zähflüssiger Einkomponenten-Silikonkautschuk, vulkanisiert unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit und Abspaltung von Essigsäure zu einem gummielastischen Kunststoff.

Eigenschaften:

Dichte (unvulkanisiert): 0,9 - 1 g/cm^3 bei 23 °C (DIN 53479 A)

Aushärtung: 20 min bei 23 °C, 50 - 60 % RLF

Diese Daten resultieren aus Messungen, die im Rahmen unseres QM-Systems laufend durchgeführt werden.
Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.