

SK 87 Silikonkleber



Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung: Zum Einkleben von Hörschläuchen in Silikon-Otoplastiken

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polydimethylsiloxan
2	Füllstoff
3	Hilfsstoffe
4	Acetoxysilanvernetzer

Farbe: transparent

Viskosität: ca. 350 000 mPa s bei 23 °C

Dichte: 1,09 g/cm³ (nach DIN 53479)

Hautbildungszeit: ca. 10 – 25 min bei 23°C / 50% Luftfeuchte

Schrumpfung: 4 % (nach DIN 52451)

Zündtemperatur: 450 °C (nach DIN 51794)

Reißfestigkeit (Vulkanisat): 4,5 N/mm² (nach DIN 53504, S3A)

Reißdehnung: 500 % (nach DIN 53504, S3A)

Weiterreißwiderstand: 13 N/mm (nach ASTM D 624, Form B)

Härte (Vulkanisat): 30 Shore A (nach DIN 53505)

Lagerung: 18 – 28 °C, 40 – 60 % Luftfeuchtigkeit

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 82909

otoplastik@dreve.de

www.dreve.com