

Otoform[®] Ak



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Additionsvernetzendes Ohrabformsilikon

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Kieselsäure
3	Füllstoffe
4	Pigmente

Farbe: grün
(entsprechend freigegebenem Muster im Hause)

Verarbeitungszeit: 100 sek ± 15 sek bei 23°C

Entformbarkeit: 3 min sek ± 15 sek bei 37°C

Härte: 35 ± 2 Shore A

Konsistenz: knetbar - Typ 0 (nach DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99,6 % (nach DIN EN ISO 4823)

Verformung unter Druck: 4,3 ± 0,5 % (nach DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,2 % (nach DIN EN ISO 4823)

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 82909

info@dreve.de

www.dreve.com